



Data / Date

30.09.2022

SCHEMA TECNICA  
TECHNICAL CARD

Articolo / Article / <i>Tkanina</i>	ARALIA
Composizione / Composition / <i>Kompozycja</i>	41% LI 31% VI 8% CO 8% PL 11% WO 1%PA
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / <i>Waga gr/mtb</i>	770
Altezza cm / Width cms / <i>Szerokość cm</i>	138/140

**Odporność na ścieranie**Norma ASTM D3597                      **45 000**                      Giri / Rubs / *Cykli*Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**UNI EN ISO 105-B02                      **4/5**  
Blue Scale 1/8Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**UNI EN ISO 105-X12                      **4**                      Secco / Dry / **Sucho**  
Gray Scale 1/5                      **3/4**                      Umido / Wet / **Mokro****Odporność na Pilling**Test Pilling  
UNI EN ISO 12945-2                      Degradation average photographic scale 1/5:                      **4**  
a 2000 giri / at 2000 revsManutenzione / Maintenance / **Sposób czyszczenia**

Note/Notes: Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)  
**Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)**  
warp / wątek: +/- 1,0% weft / osnowa: +/- 1,0 %

Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)  
**Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)**  
warp / wątek: +/- 0,0% weft / osnowa: +/- 0,0 %

\* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.

ITALVELLUTI Polska Sp. z o.o.  
33-386 Podegrodzie, Brzezna 495  
tel. 18 446 07 84 fax. 18 414 54 51  
e-mail: italvelluti@italvelluti.pl  
www.italvelluti.eu